

SCHEMA TECNICA



Secchio da 5 kg
Secchio da 10 kg

Vantaggi del prodotto

- Rivestibile rapidamente - già a partire di circa 30 minuti
- Contiene sabbia di quarzo speciale per una superficie molto aderente
- Elevata adesione su sottofondi non assorbenti e lisci

Colore

- Giallo

weber haft rapid

Ponte adesivo rapido

Campo di applicazione

- Ponte adesivo prima dell'applicazione di collanti e malte rasanti
- Per interni ed esterni
- Pavimenti e pareti
- Per supporti lisci e non assorbenti, ad es. sovrapposizioni, rivestimenti ceramici con o senza vetrificazione, pietra naturale e artificiale, calcestruzzo, lastre di asfalto, asfalto colato, resti di collanti per moquette molto aderenti, PVC duro precedentemente levigato
- Adatto per riscaldamento a pavimento

Caratteristiche del prodotto

- Rivestibile rapidamente; con collanti da circa 30 minuti, con malte rasanti da circa 60 minuti, a seconda delle proprietà del sottofondo e delle condizioni sul cantiere
- Contiene sabbia di quarzo speciale per una superficie molto aderente
- Elevata adesione su sottofondi non assorbenti e lisci
- Ad essiccazione rapida
- Molto facile da applicare a rullo e a pennello
- Pronto per l'uso
- Privo di solventi
- EMICODE ECI PLUS (a bassissime emissioni)
- eco base (non viola alcun criterio di esclusione Minergie-Eco)

Consumo

A seconda delle proprietà del sottofondo ca. 200 - 250 g/m²

Preparazione del supporto

Il sottofondo deve essere stabile, portante, privo di grasso, pulito e asciutto. Rimuovere completamente tutte le sostanze che riducono l'adesione e aspirare completamente. I residui di collanti idrosolubili o contenenti solventi devono essere rimossi. La ceramica deve essere irruvidita.

Lavorazione

Mescolare prima dell'uso. Applicare uno strato sottile e uniforme con rullo, pennello o simili. Evitare la formazione di pozze. Immediatamente dopo l'uso, pulire gli attrezzi con acqua.

Restrizioni / precauzione richiesta

Per le aree bagnate usare solo con impermeabilizzazione composita, ad es. **weber.tec Superflex D2** o **weber Superflex D1**. Non utilizzare in ambienti permanente umidi.

Istruzioni di stoccaggio

Al riparo dal gelo nell'imballaggio originale non aperto

Stabilità di stoccaggio min.

12 months

Istruzioni speciali

Le proprietà tecniche, come i tempi di lavorazione, la calpestabilità ecc., si riferiscono a una temperatura di +23 °C senza correnti d'aria e a un'umidità relativa dell'aria del 50 %. Il materiale residuo contaminato non deve essere versato nuovamente nel contenitore originale.

Proprietà	Valore
Pronto per l'installazione dopo ca.	30 min
∅ Massa volumica	1.3 kg/l
Temperatura di lavorazione min. (aria, supporto, materiale)	5 °C
Temperatura di lavorazione max. (aria, supporto, materiale)	25 °C

Devono essere rispettate le norme, le schede tecniche e le istruzioni per l'elaborazione delle rispettive associazioni di categoria e di eventuali altri fornitori di materiali da costruzione, nonché i depliant/tabelle di applicazione Weber. Consigli per la sicurezza: Osservare la scheda di sicurezza. Avviso di garanzia: Saint-Gobain Weber AG garantisce la perfetta qualità dei suoi prodotti nell'ambito delle condizioni generali di vendita e di consegna. Poiché le condizioni di lavorazione sono molto diverse, le raccomandazioni di cui sopra devono essere considerate come informazioni generali senza alcuna garanzia di proprietà.

T: +41 52 244 40 00, Saint-Gobain Weber AG, Technoramastrasse 9, CH-8404 Winterthur ZH

i